

Картка товару

Гіпсова шпаклівка для повної обробки поверхні **nida Eco**



Опис

nida Eco – продукт на основі синтетичного гіпсу з домішкою спеціальних наповнювачів. Призначений для використання всередині приміщень. Для ручного нанесення.

Застосування

Продукт призначений для ручного шпаклювання мінеральних поверхонь стін та стель. Завдяки своїм властивостям продукт також підходить для заповнення подряпин і дрібних дефектів під час ремонтних і оздоблювальних робіт. Можливе нанесення фінішного покриття nida Eco на основи з гіпсокартону, гіпсових штукатурок, цементно-вапняних штукатурок, гладких бетонних елементів, гіпсових блоків і пористого бетону. Отримана ідеально рівна поверхня відмінно підходить в якості основи для подальших оздоблювальних робіт. nida Eco – тонкошаровий продукт, тому його не рекомендується використовувати під шпалери, керамічну плитку, декоративну плитку. Для цього типу оздоблення рекомендований продукт nida Max.

Підготовка основи

Основа повинна бути сухою, несучою і достатньо міцною. Перед початком роботи основу слід очистити від сипучих елементів, залишків старих лакофарбових покриттів і всіляких забруднень, наприклад, масел, воску, які перешкоджають адгезії. Вирівняна основа не повинна бути вологою або промерзлою. Основа повинна бути очищена від цвілі, моху та грибкових відкладень. Кожного разу підрядник зобов'язаний оцінити поверхню перед вирівнюванням і прийняти рішення щодо попереднього використання ґрунтовки (поглинаючі поверхні). Стійкі та чисті гіпсові штукатурки не потребують ґрунтування. У разі гладких бетонних основ слід використовувати ґрунтовку з кварцовим піском nida Supra W. Не використовуйте занадто концентровані ґрунтовки і ґрунтовки глибокого проникнення. Використовуйте стандартні акрилові ґрунтовки, витримуючи розведення 1:1 по відношенню до води.





Властивості

Гіпсова шпаклівка nida Eco характеризується дуже хорошою адгезією до основи, що значно перевищує стандартні вимоги. Легко наноситься і шліфується на поверхні. Максимальна товщина одного шару: до 2,0 мм. Середня витрата: приблизно 1,0 кг/м²/мм. Негорючий продукт класу A1. Час тужавлення продукту більше 50 хвилин (залежно від температури та вологості навколишнього середовища). Температура нанесення: від +5°C до +25°C. Термін придатності: 9 місяців від дати виготовлення. Після висихання виріб набуває білого кольору, що безпосередньо впливає на меншу витрату фарби під час фарбування.



Використання

Для приготування та нанесення шпаклівки слід використовувати чисті інструменти з нержавіючих матеріалів. Для змішування використовуйте чисту воду і відро. Все це потрібно перемішати спіральним низькошвидкісним міксером для отримання однорідної консистенції. Перед нанесенням зачекайте приблизно 5 хвилин з моменту змішування, потім знову перемішайте. Приготовану таким чином масу необхідно використати протягом максимум 60 хвилин, наносячи її на основу гладким металевим шпателем або кельмою (нанесення вручну). Наступний шар шпаклівки наносити після висихання попереднього, після висихання зачистити нерівності дрібноабразивною сіткою. Нерівності повторно зашпаклювати. Шліфування можливе тільки після повного висихання зашпакльованої поверхні. Нанесення можливе при температурі навколишнього середовища та основи від +5°C до +25°C.



Інструменти

Кельмою або шпателем нанесіть гіпсову шпаклівку на основу.



Транспортування та зберігання

Транспортуйте та зберігайте на дерев'яних піддонах в оригінальній непошкодженій упаковці та в сухому місці. Продукт слід берегти від вологи. При дотриманні умов термін придатності продукту становить 9 місяців від дати виготовлення.



Технічні дані

Параметр	Значення
Застосування	всередині будівель
Реакція на вогонь	клас A1
Адгезія до основи	> 0,1 Н/мм²
Міцність на вигин	> 1 Н/мм²
Міцність на стиск	> 2 Н/мм²
Час обробки	приблизно 100 хвилин
Час тужавлення	> 50 хвилин
Орієнтовні витрати	1,0 кг/м²/мм – ручне нанесення
Товщина одного шару	до 2,0 мм
Співвідношення суміші	0,40 л води на 1 кг продукту
Температура застосування	температура основи та навколишнього середовища від від +5°C до +25°C
Колір після висихання	білий
Упаковка	мішок: 5 кг, 25 кг
Термін придатності від дати виробництва	9 місяців

Обов'язково необхідно дотримуватися рекомендацій виробника шпаклівки SINIAT.

Виробник не несе відповідальності за наслідки використання продукту з порушенням наведених вище рекомендацій і будівельної практики.

Дозволи та сертифікати

Стандартні вимоги	PN-EN 13279-1:2009
Декл. Корисні властивості	✓
Гігієнічний сертифікат	✓
Паспорт безпеки	✓



www.siniat.ua

Орієнтовний об'єкт Сіняті – стадіон «Арена Львів»

