

Картка товару

Готова шпаклівка для швів гіпсокартонних плит nida Hydro та nida Twarda та для шпаклювання стін і стелі по всій площі

nida Hydromix



Опис

nida Hydromix – універсальна суміш для швів та для шпаклювання стін і стелі по всій площі, призначена для внутрішнього і зовнішнього застосування.

Застосування

Продукт призначений для ручного шпаклювання швів між гіпсокартонними плитами nida Hydro та гіпсостружковими плитами nida Twarda з використанням армуючої стрічки та для ручного шпаклювання по всій площі мінеральних основ стін і стелі. Завдяки своїм властивостям продукт підходить для заповнення кутів і заповнення подряпин, тріщин і дрібних дефектів під час ремонтних і оздоблювальних робіт. Можливе нанесення шпаклівки як фінішного покриття на основи з гіпсокартонних плит, гіпсових штукатурок, цементно-вапняних штукатурок, гладких бетонних елементів, гіпсових блоків і пористого бетону. Продукт рекомендований для використання у вологих і довготривалих вологих середовищах (стійкість до вологи, морозу, цвілі) і в сухих середовищах з вимогами до ударостійкості (дуже висока міцність поверхні). Отримана ідеально гладка поверхня відмінно підходить як основа для фарб, шпалер та інших оздоблювальних матеріалів.

Підготовка основи

Основа повинна бути сухою, несучою і достатньо міцною. При шпаклюванні гіпсокартонних плит необхідно очистити плити від всіляких забруднень. Місця гіпсокартону без картону, наприклад, скошені краї, необхідно заґрунтувати або змочити водою для рівномірного поглинання шпакльованої поверхні. Невиконання описаних дій може призвести до швидкого висихання гіпсової шпаклівки в місцях її контакту з сухим гіпсом серцевини плити, що в кінцевому підсумку може призвести до ослаблення стику. Якщо шпаклівка nida Hydromix використовується для реставрації, перед початком роботи необхідно очистити основу від сипучих елементів, залишків старих лакофарбових покриттів і всіляких забруднень, наприклад, масел, воску, що обмежують адгезію. Вирівняна основа не може бути вологою або промерзлою. Основа повинна бути очищена від цвілі, моху та грибкових відкладень. Кожного разу підрядник зобов'язаний оцінити поверхню перед вирівнюванням і прийняти рішення щодо попереднього використання ґрунтовки (поглинаючі поверхні). Сійкі та чисті гіпсові штукатурки не потребують ґрунтування. Сильно поглинаючі та пористі основи, наприклад, ніздрюватий бетон, силікатну цеглу, цеглу та керамічну порожнисту цеглу, необхідно заґрунтувати розчином nida Supra G.

У разі гладких бетонних основ слід використовувати ґрунтовку з кварцовим піском nida Supra W.



Властивості

Готова маса nida Hydromix характеризується дуже хорошою адгезією до основи, що значно перевищує стандартні вимоги, легко наноситься, завдяки дуже високій міцності поверхні після висихання рекомендується машинне шліфування. Середня витрата: приблизно 1,5 кг/м²/мм. Негорючий продукт класу A2. Час висихання виробу до 24 годин (залежно від температури та вологості навколишнього середовища). Температура нанесення від +5°C до +25°C. Термін зберігання 9 місяців. Продукт слід захищати від високих температур і замерзання. У разі замерзання продукт необхідно залишити на кілька годин у теплому приміщенні, а потім перемішати міксером на повільних обертах. Після висихання виріб набуває білого кольору, що безпосередньо впливає на меншу витрату фарби під час фарбування. Продукт стійкий до вологи, утворення цвілі та зміни погодних умов, тому його можна використовувати в довготривалих вологих середовищах (у приміщенні та на вулиці). Висока міцність поверхні після висихання дозволяє використовувати продукт у приміщеннях, схильних до ударів.

Використання

Готова маса nida Hydromix випускається у вигляді пасти, готова до ручного нанесення відразу після відкриття упаковки. Оптимальна товщина одного шару 1,0-1,5 мм. Наступний шар слід наносити після висихання попереднього. Нанесення при температурі навколишнього середовища та основи від +5°C до +25°C. Шліфування можливе тільки після повного висихання зашпакльованої поверхні. Завдяки дуже високій міцності поверхні після висихання рекомендується машинне шліфування.

Інструменти

Готову масу нанесіть на основу кельмою або шпателем.

Транспортування та зберігання

Зберігання і транспортування при плюсовій температурі. Захищати від замерзання та надмірного перегріву. У разі замерзання засіб потрібно залишити на кілька годин у теплому приміщенні, а потім перемішати спіральним міксером на повільних обертах. При дотриманні умов термін придатності продукту становить 9 місяців від дати виготовлення.

Масове застосування

Нанесення готової маси можна починати після підготовки основи. Час висихання одного шару зашпакльованої поверхні не менше 24 годин (в залежності від температури і вологості навколишнього середовища). Перед тим, як шпаклювати гіпсокартонні плити nida Hydro на відкритому повітрі, переконайтеся, що мінімальна денна температура не опускається нижче +5°C. Слід враховувати, що при низьких температурах і високій вологості час висихання шва подовжується (більше 24 годин). Шпаклювання та вирівнювання поверхні при температурах нижче +5°C може призвести до послаблення зчеплення маси з основою.

Технічні дані

Параметр	Значення
Застосування	внутрішні та зовнішні предмети будівництва
Реакція на вогонь	клас A2
Адгезія до основи	>0,4 МПа
Міцність на вигин	> 250N
Витрати (при одношаровому нанесенні)	приблизно 1,5 кг/м²/мм
Оптимальна товщина одна шари	від 1,0 до 1,5 мм
Час висихання	до 24 год (в залежності від температури і вологості навколишнього повітря)
Температура застосування	температура основи та навколишнього середовища від від +5°C до +25°C
Колір після висихання	білий
Упаковка	5,0 кг і 25,0 кг
Термін придатності від дати виробництва	9 місяців

Дозволи та сертифікати

Стандартні вимоги	PN-EN 13963
Декл. Корисні властивості	✓
Гігієнічний сертифікат	✓
Паспорт безпеки	✓

Обов'язково необхідно дотримуватися рекомендацій виробника маси SINIAT.

Виробник не несе відповідальності за наслідки використання продукту з порушенням наведених вище рекомендацій і будівельної практики.

www.siniat.ua

Еталонний об'єкт - Мальтійські купальні (Познань)