

Картка товару

Гіпсова шпаклівка для фінішної обробки поверхні та швів гіпсокартону **Nida Finish**



Опис

Nida Finish – продукт на основі синтетичного гіпсу з домішкою спеціальних наповнювачів. Призначений для використання всередині приміщень. Це система з продуктом Nida Start.

Застосування

Засіб призначений для остаточної обробки швів гіпсокартону, попередньо заповнених гіпсовою шпаклівкою Nida Start (з використанням паперової або скловолоконної армуючої стрічки). Він також підходить для ручного нанесення як фінішне покриття по всій поверхні на мінеральні основи стін та стель. Завдяки властивостям продукту його можна використовувати для заповнення подряпин і дрібних дефектів під час ремонтних і оздоблювальних робіт. Отримана гладка поверхня ідеально підходить у якості основи для фарб, шпалер та інших декоративних матеріалів.

Підготовка основи

Основа повинна бути сухою, несучою і достатньо міцною. При шпаклюванні гіпсокартонних плит необхідно очистити плити від всіляких забруднень. Місця гіпсокартону без картону, наприклад, скошені краї, необхідно заґрунтувати або змочити водою для рівномірного поглинання шпакльованої поверхні. Невиконання описаних дій може призвести до швидкого висихання гіпсової шпаклівки в місцях її контакту з сухим гіпсом серцевини плити, що в кінцевому підсумку може призвести до ослаблення стику. Якщо шпаклівка Nida Finish використовується для реставрації, перед початком роботи необхідно очистити основу від сипучих елементів, залишків старих лакофарбових покриттів і всіляких забруднень, наприклад, масел, воску, що обмежують адгезію. Вирівнювана основа не може бути вологою або промерзлою. Основа повинна бути очищена від цвілі, моху та грибкових відкладень. Кожного разу підрядник зобов'язаний оцінити поверхню перед вирівнюванням і прийняти рішення щодо попереднього використання ґрунтовки (поглинаючі поверхні). Стійкі та чисті гіпсові штукатурки не потребують ґрунтування. Сильно вбираючі та пористі основи, наприклад, ніздрюватий бетон, силікатну цеглу, цеглу та керамічну порожнисту цеглу, необхідно заґрунтувати розчином Nida Supra G.

У разі гладких бетонних основ слід використовувати ґрунтовку з кварцовим піском Nida Supra W. Не використовуйте занадто концентровані ґрунтовки і ґрунтовки глибокого проникнення. Використовуйте стандартні акрилові ґрунтовки, розбавлені водою 1:1.





Властивості

Гіпсова шпаклівка Nida Finish характеризується дуже хорошою адгезією до основи, що значно перевищує стандартні вимоги. Легко наноситься і шліфується на поверхню. Максимальна товщина одного шару: до 2,0 мм. Середні витрати: приблизно 0,15 кг/м² (остаточна обробка швів гіпсокартону) та 1,0 кг/м²/мм (повноповерхневе шпаклювання, ручне нанесення). Шпаклівка перемішується спіральним міксером або вручну. Продукт негорючий, клас А1.

Час тужавлення продукту не раніше 60 хвилин і не пізніше 180 хвилин (залежно від температури та вологості навколишнього середовища). Температура нанесення: від +5°C до +25°C. Термін придатності: 9 місяців від дати виготовлення. Після висихання продукт набуває білого кольору, що безпосередньо впливає на менші витрати фарби при фарбуванні. Відповідно підібрана зернистість Nida Finish після шліфування забезпечує рівномірність поверхні та замикання стику з гіпсокартоном.



Технічні дані

Параметр	Значення
Застосування	всередині будівель
Реакція на вогонь	клас А1
Адгезія до гіпсокартону	>0,25 МПа
Міцність на вигин	> 100 Н
Час обробки	приблизно 100 хвилин
Час тужавлення	не раніше 60 хвилин, не пізніше 180 хвилин
Орієнтовні витрати	0,15 кг/м² – остаточна обробка швів гіпсокартону . 1,0 кг/м²/мм – повноповерхневе шпаклювання
Товщина одного шару	до 2,0 мм
Співвідношення суміші	0,36 л води на 1 кг продукту
Температура застосування	температура основи та навколишнього середовища від +5°C до +25°C
Колір після висихання	білий
Упаковка	мішок: 25 кг
Термін придатності від дати виробництва	9 місяців

Обов'язково необхідно дотримуватися рекомендацій виробника гіпсової шпаклівки SINIAT.

Виробник не несе відповідальності за наслідки використання продукту з порушенням наведених вище рекомендацій і будівельної практики.

Використання

Для приготування та нанесення гіпсової шпаклівки слід використовувати чисті інструменти з нержавіючих матеріалів. Для змішування використовуйте чисту воду та пластикове відро. Суху суміш необхідно змішати, повільно всипаючи у воду, в пропорції приблизно 1,0 кг порошку на 0,36 л води. Все потрібно перемішати спіральним міксером на повільній швидкості до отримання однорідної консистенції. Перед нанесенням зачекайте приблизно 5 хвилин з моменту замішування, потім знову перемішайте. Приготовану таким чином масу слід використати протягом максимум 100 хвилин, наносячи її на основу за допомогою гладкого металевого шпателя або кельми. Nida Finish слід наносити після висихання попереднього шару. Після висихання видаліть нерівності дрібноабразивною сіткою. Будь-які нерівності слід знову тонко заповнити. Шліфування можливе тільки після повного висихання зашпакльованої поверхні. Нанесення при температурі навколишнього середовища та основи від +5°C до +25°C.



Інструменти

Кельмою або шпателем нанесіть гіпсову шпаклівку на основу.

Транспортування та зберігання

Транспортуйте та зберігайте на дерев'яних піддонах в оригінальній непошкодженій упаковці та в сухому місці. Продукт слід берегти від вологи. При дотриманні умов термін придатності продукту становить 9 місяців від дати виготовлення.



Дозволи та сертифікати

Стандартні вимоги	PN-EN 13963
Декл. Корисні властивості	-
Гігієнічний сертифікат	-
Паспорт безпеки	-



www.siniat.ua

Еталонний будинок Siniat - Silesia Business Park (Катовіце)

