



nida Fix

ГІПСОВИЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПРИКЛЕЮВАННЯ ПЛИТ ГІПСОКАРТОНУ

Для ручного нанесення

Опис

nida Fix – продукт на основі синтетичного гіпсу з домішкою спеціальних наповнювачів. Призначений для використання всередині приміщень.

Застосування

Продукт призначений для кріплення гіпсокартонних плит всередині будівель до стін з цегли, бетону, газобетону, гіпсових блоків і мінеральних штукатурок. Клей також можна використовувати для монтажу гіпсових або гіпсокартонних карнизів та інших елементів гіпсової ліпнини. Крім того, він використовується для заповнення великих порожнин, вбудовування електричних коробок і під час ремонтних робіт. Не наносити засіб на вапняну штукатурку та вологий бетон.

Підготовка основи

Основа повинна бути сухою, несучою і достатньо міцною. Якщо nida Fix використовується для приклеювання гіпсокартонних плит на латках, то перед початком роботи необхідно очистити основу від сипучих елементів, залишків старих лакофарбових покриттів і всіляких забруднень, наприклад, масел, воску, що обмежують адгезію. Основа повинна бути очищена від цвілі, моху та грибкових відкладень. Кожного разу перед наклеюванням гіпсокартонних плит підрядник зобов'язаний ґрунтувати поверхню ґрунтовкою nida Supra G (поглинаючі поверхні) або ґрунтовкою з кварцовим піском nida Supra W у разі приклеювання до гладких бетонних основ. Подальші роботи, пов'язані з наклеюванням плит, необхідно відкласти до висихання ґрунтовок на стіні.

Властивості

Гіпсовий клей nida Fix характеризується дуже хорошою адгезією до основи, що значно перевищує стандартні вимоги. Після змішування з водою утворює пластичну масу, зручну у використанні. Відрізняється малою усадкою, що полегшує отримання ідеальної поверхні приклеєної плити. Після висихання продукт характеризується високою поверхневою міцністю. Середня витрата: приблизно 4-7 кг/м² (приклеювання гіпсокартону до стіни). Негорючий продукт класу А1. Час тижавлення продукту не раніше ніж через 60 хв і не пізніше ніж через 180 хв після замішування (залежно від температури і вологості навколишнього середовища). Температура нанесення: від +5°C до +25°C. Термін придатності: 6 місяців від дати виготовлення.



Еталонний будинок Siniat

Використання

Для приготування та нанесення гіпсового клею слід використовувати чисті інструменти з нержавіючих матеріалів. Для змішування використовуйте чисту воду та пластикове відро. Суху суміш потрібно перемішати, повільно всипаючи її у воду, в пропорції приблизно 1,0 кг порошку на 0,50 л води. Все потрібно перемішати спіральним міксером на повільній швидкості до отримання однорідної консистенції. Консистенція приготовленої маси залежить від її призначення. Перед нанесенням зачекайте приблизно 5 хв з моменту змішування, потім знову перемішайте. Приготовану таким чином масу необхідно використати протягом максимум 60 хв, наносячи її на основу шпателем. nida Fix наноситься точково на тильну сторону гіпсокартону по його краю. Відстань між коржами має бути близько 30 см. Підготовлену таким чином плиту слід приклеїти до стіни протягом приблизно 10 хв, потім її слід правильно розташувати за допомогою лінійки та рівня. Пам'ятайте, що мінімальна відстань між плитою та стіною становить 1,5 см. Вертикалізацію плит з моменту їх приклеювання до стіни слід виконати протягом приблизно 25 хв. Після цього періоду гіпсовий клей починає схоплюватися, і подальше втручання в структуру конструкції може спричинити його відшарування від основи. Нанесення при температурі навколишнього середовища та основи від +5°C до +25°C.

Інструменти

Шпателем наносимо гіпсову шпаклівку на основу плити. Розташуйте плиту на стіні за допомогою рівня.

Транспортування та зберігання

Транспортуйте та зберігайте на дерев'яних піддонах в оригінальній непошкодженій упаковці та в сухому місці. Продукт слід берегти від вологи. При дотриманні умов термін придатності продукту становить 6 місяців від дати виготовлення.



Обов'язково потрібно дотримуватися рекомендацій виробника гіпсового клею SINIAT.

Виробник не несе відповідальності за наслідки використання продукту з порушенням наведених вище рекомендацій і будівельної практики.

www.siniat.ua

Технічні дані

Застосування	всередині будівель
Реакція на вогонь	клас A1
Адгезія до основи	>0,6 МПа
Час обробки	приблизно 60 хв
Час тужавлення	не раніше 60 хв, не пізніше 180 хв
Орієнтовні витрати	4-7 кг/м² – приклеювання гіпсокартону
Співвідношення суміші	0,50 л води на 1 кг продукту
Температура застосування	температура основи та навколишнього середовища від +5°C до +25°C
Колір після висихання	вершковий
Упаковка	мішок: 25 кг
Термін придатності від дати виробництва	6 місяців

Дозволи та сертифікати

Стандартні вимоги	PN-EN 14496
Декл. Корисні властивості	✓
Гігієнічний сертифікат	✓
Паспорт безпеки	✓



Еталонний об'єкт Siniat – природничий і медичний центр інноваційних досліджень (Жешув)