



nida Supra L

ЛЕГКА МАШИННА ГІПСОВА ШТУКАТУРКА

Опис

Легка машинна гіпсова штукатурка nida Supra L – високосучасний штукатурний розчин на основі синтетичного гіпсу з домішкою спеціальних легких заповнювачів і сучасних модифікуючих інгредієнтів. Характеризується підвищеною ефективністю, простотою обробки, дуже хорошою адгезією та механічною міцністю.

Властивості

Штукатурка nida Supra L призначена для одношарового оштукатурювання стін і стель всередині житлових і громадських будівель, загального та одноквартирного житла, а також в готелях, лікарнях та інших об'єктах з відносною вологістю повітря не вище 70%. Ідеально підходить для бетонних, керамічних, силікатних і пористих бетонних основ.

Підготовка основи

Основа для штукатурки повинна бути міцною, стійкою, сухою, не промерзлою, очищеною від пилу, залишків фарби та інших сипучих елементів, які можуть вплинути на адгезію. Сталеві елементи, що входять до складу основи, необхідно захистити антикорозійними препаратами. Для кращого зчеплення штукатурки зі сталевими елементами їх необхідно попередньо покрити металевою сіткою типу Rabica, вологість основи не повинна перевищувати 3%. Сильно вбираючі та пористі основи, наприклад, ніздрюватий бетон, силікатну цеглу, цеглу та керамічну пустотілу цеглу, необхідно заґрунтувати розчином nida Supra G, а бетон – nida Supra W.

Умови утримання та догляду

Температура основи і навколишнього середовища від +5°C до +25°C, вологість повітря в приміщенні до 70%. Протягом першої доби після нанесення штукатурки не можна піддавати її впливу протягів і прямих сонячних променів. Щоб штукатурка добре висхла, слід забезпечити належну вентиляцію приміщень. Нанесення штукатурки на стелі допускається тільки в один шар.

Властивості

- одношарова аплікація
- висока матеріаловіддача
- висока пластичність розчину
- легкість нанесення та розглажування
- відмінне зчеплення з основою
- паропроникність
- отримання ідеально гладкої поверхні штукатурки в день нанесення
- висока міцність торцевої поверхні
- регулювання клімату у приміщенні



Еталонний об'єкт Siniat – готель Sheraton (Конот)

Використання

Для приготування та нанесення гіпсової штукатурки слід використовувати чисті інструменти з нержавіючих матеріалів. Для змішування використовуйте чисту воду та пластикове відро. Суху суміш необхідно змішати, повільно всипаючи у воду, в пропорції приблизно 1,0 кг порошку на 0,36 л води (ручне нанесення). Все потрібно перемішати спіральним міксером на повільній швидкості до отримання однорідної консистенції. Перед нанесенням зачекайте приблизно 5 хв з моменту замішування, потім знову перемішайте. Приготовану таким чином масу слід використати протягом максимум 100 хв, наносячи її на основу за допомогою гладкого металевго шпателя. Можливе також механічне нанесення штукатурки nida Supra L за допомогою штукатурних станцій. Після нанесення штукатурки, залежно від умов температури та вологості приблизно через 120 хв поверхню вирівняйте трапецієподібним правилом. На завершальному етапі обробки змочіть штукатурку водою і «протріть» її, а потім розгладьте поверхню сталевим шпателем. nida Finish слід наносити після висихання попереднього шару nida Supra L. Після висихання видаліть нерівності дрібноабразивною сіткою. Будь-які нерівності слід знову тонко заповнити. Шліфування можливе тільки після повного висихання зашпакльованої поверхні. Нанесення при температурі навколишнього середовища та основи від +5°C до +25°C.

Інструменти

Штукатурна станція, штатив типу Н, трапецієподібний штатив, рівень, сталевая ручка, довгий шпатель, кутовий шпатель, сталевая терка, рубанок, губка. Інструменти завжди повинні бути чистими (чиста вода).

Транспортування та зберігання

Термін придатності 3 місяці від дати виготовлення. Дата виробництва на упаковці. Транспортувати та зберігати на піддонах у сухих умовах та в щільно закритих мішках. Захищати від вологості.



Технічні дані

Міцність на стиск PN-EN 13279-2	≥ 2,0 Н/мм²
Сила гнучкості PN-EN 13279-2	≥ 1,0 Н/мм²
Адгезія до основи PN-EN 13279-2	≥ 0,1 Н/мм²
Міцність поверхні	8,70 Н/мм²
Термостійкість (при товщині 10 мм)	0,039 (м²·К)/W
Реакція на вогонь PN-EN 13279-1	A1
Підвищення ізоляції акустичний	10 дБ
Мінімальна товщина штукатурки	8 мм
Середня товщина штукатурки	10 мм
Максимальна товщина штукатурки	30 мм
Максимальна товщина штукатурки на стелі	15 мм
Час обробки	приблизно 180 хв
Витрати	8 кг/м² при товщині 10 мм
Співвідношення суміші	приблизно 0,7 л води/1 кг суміші
Ефективність	3 м²/з мішка при товщині 10 мм
Час висихання	в середньому близько 14 днів
Об'ємна щільність	приблизно 790 кг/м³
Об'ємна вага	приблизно 830 кг/м³
Упаковка	мішок: 25 кг

Дозволи та сертифікати

Стандартні вимоги	PN-EN 13279-1:2009
Декл. Корисні властивості	✓
Гігієнічний сертифікат	✓
Паспорт безпеки	✓

Обов'язково необхідно дотримуватися рекомендацій виробника штукатурки SINIAT.

Виробник не несе відповідальності за наслідки використання продукту з порушенням наведених вище рекомендацій і будівельної практики.

www.siniat.ua



Еталонний будинок Siniat - Silesia Business Park (Катовіце)